

# 159

## LANKOBLOC GLASS

Mortero adhesivo para la colocación y rejuntado de bloque de vidrio

Adhesivo impermeable cementoso para colocación y rejuntado de bloque de vidrio de cualquier formato.

### PROPIEDADES

- Especial bloques de vidrio (pavés).
- Elevado poder de adherencia.
- Interior y exterior.
- No descuelga.
- Fácil aplicación.

### APLICACIONES

Lugar de aplicación:

- Interior y exterior.

Cerámica:

- Tipo: Bloque de vidrio (pavés).

Soportes:

- Ventanales o paredes divisorias.
- Suelos o muros estables y resistentes.

### DATOS TÉCNICOS (\*)

Agua de amasado: _____	20 ± 1%
Descuelgue: _____	Nulo
Espesor máximo de aplicación: _____	10-15 mm
Adherencia a los 28 días: _____	≥0,5 N/mm <sup>2</sup>
Temperatura de aplicación: _____	Desde +5°C hasta +35°C

(\*)Datos en condiciones de laboratorio. Valores aproximados. Para más información consulte con nuestro Departamento Técnico.

## LO + DESTACADO

- Especial Pavés
- Gran adherencia
- Interior y exterior
- Impermeable



# 159 LANKOBLOC GLASS

Mortero adhesivo para la colocación y  
rejuntado de bloque de vidrio

## ■ MODO DE EMPLEO

### Preparación de herramientas:

- Batidora eléctrica (500 rpm), capazo, paletín, crucetas.

### Preparación de soporte:

- Comprobar que los bloques estén limpios y secos.

### Preparación del producto:

#### • Amasado:

- Amasar el producto mediante la batidora con 5 lts agua /saco hasta alcanzar una mezcla homogénea sin grumos.
- Dejar reposar la pasta durante 5 minutos para que los aditivos actúen, y reamasar de nuevo el producto para que se elimine el aire ocluido durante la mezcla.
- Esta totalmente prohibido añadir agua a la mezcla durante el proceso de aplicación.

### Aplicación del producto:

#### • Extensión del material y colocación cerámica:

- Extender la pasta sobre el bloque de vidrio.
- En la hilada de arranque deberán colocarse un espesor medio de 3 cm. y 2 varillas de acero galvanizado.
- Colocar las piezas con crucetas con el fin de obtener un ancho de junta regular.
- La junta mínima entre piezas debe ser de 10 mm.
- A modo orientativo armar el tabique mediante varillas de acero galvanizado de 6 mm. de diámetro sin que estas entren en contacto con el vidrio. Como mínimo deberán emplearse dos en sentido horizontal y una en vertical. Siempre prevalecerá la definición del proyecto.
- El alisado y acabado final se hace una vez el material haya empezado a endurecer, con un guante humedecido.
- Una vez el mortero ha fraguado completamente deberán eliminarse las crucetas y sellar el espacio con el mismo producto.
- Eliminar los restos de suciedad con un trapo seco una vez haya endurecido el mortero.

#### • Tiempo de vida de la pasta:

- El tiempo de vida de la pasta es de 3-4 horas (\*).

#### • Tiempo de rectificación:

- 30 minutos (\*)

## ■ RECOMENDACIONES ESPECIALES

- Los tabiques de bloque de vidrio deben estar anclados al menos en dos lados.
- Respetar el agua de amasado.
- Respetar las juntas perimetrales y estructurales del edificio.
- Aplicar a temperatura de +5°C hasta +35°C.



## ■ CONSUMO

10 kg/m<sup>2</sup>/cm

## ■ PRESENTACIÓN

Sacos de 25 kg  
Palet de 48 sacos (1200 kg)  
Color: Blanco

## ■ ALMACENAMIENTO

12 meses en sus envases cerrados y resguardados de la intemperie.

## ■ HOMOLOGACIÓN

- Garantía fabricante

- Para más información consultar la ficha de seguridad del producto.

# sat

Servicio de Asistencia Técnica  
**901 215 215**

Parex informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: [www.parex.es](http://www.parex.es)

(\*)Estos tiempos pueden verse afectados en función de la climatología: Alargarse a baja temperatura y acortarse a temperatura elevada.

NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREX MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior. PAREX MORTEROS S.A.U. – Calle Italia 13-21 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona (Spain) – Tel. + 34 937 017 200 – Fax: + 34 937 017 248 – [www.parex.es](http://www.parex.es)