

302 LANKOFRIO

Activador del fraguado y endurecimiento de morteros

Aditivo a base de componentes minerales y orgánicos que aceleran el fraguado de los morteros. Especialmente diseñado para trabajos con morteros a bajas temperaturas

PROPIEDADES

- Activador de fraguado y endurecimiento.
- Rápido desarrollo de resistencias mecánicas.
- Evita degradación del mortero durante las heladas (hasta - 8°C).
- No modifica la reología del mortero.

APLICACIONES

Lugar de aplicación:

- Interior y exterior.
- Apto para todo tipo de morteros.

DATOS TÉCNICOS (*)

Densidad :	1,20 ± 0,1 kg/L
pH:	8,5 ± 1
Punto de congelación:	< -10° C
Solubilidad en agua:	Total
Contenido en cloruros:	Exento
Residuo seco:	35% ± 5%
Temperatura de aplicación:	Desde -5 hasta 35°C

(*)Datos en condiciones de laboratorio 20°C y 55% de humedad relativa. Valores aproximados. Para más información consulte con nuestro Departamento Técnico.

LO + DESTACADO

- Activador de fraguado
- Trabajo a baja temperatura



302 LANKOFRIO

Activador del fraguado y endurecimiento de morteros

■ MODO DE EMPLEO

Preparación de la mezcla:

- La dilución para la preparación del mortero se obtendrá mezclando entre el 0,8 y el 2% de 302 LANKOFRIO sobre el peso de cemento, según las propiedades finales que se deseen.

Para trabajo en tiempo frío se recomienda:

- Dosificación rica en cemento.
- Reducir al máximo la cantidad de agua de amasado.
- Quitar el agua, hielo o nieve de los encofrados.
- El cemento, los áridos y el agua deben protegerse de las heladas (calentándolos en caso necesario si la temperatura es inferior a 0°C).
- El mortero fresco ha de estar a una temperatura de 5°C como mínimo.
- Proteger el mortero de las pérdidas de calor e hidratación.
- Prolongar los plazos de desencofrado tantos días como la temperatura haya estado por debajo de los 0°C, después de la confección del mortero.

■ RECOMENDACIONES

- Se trata de un producto ligeramente alcalino, por lo que se aconseja manejarlo con cuidado.
- Utilizar gafas y guantes de seguridad.
- En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.
- No inhalar los vapores ni ingerir.
- En caso de trabajar en tiempo frío, se recomienda seguir las normas de la EHE Aptdo. Ejecución Artículo 72.



■ CONSUMO

0,8 - 2% sobre el peso de cemento
Dosificación habitual 1,5%

■ PRESENTACIÓN

Garrafa 5 kg (Palet 84 Uds.)
Garrafa 25 kg (Palet 24 Uds.)

■ ALMACENAMIENTO

12 meses en sus envases cerrados y resguardados de la intemperie

■ HOMOLOGACIÓN

- Garantía fabricante

■ Para más información consultar la ficha de seguridad del producto.

sat

Servicio de Asistencia Técnica
901 215 215

Parex informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: www.parex.es

NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREX MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior. PAREX MORTEROS S.A.U. - Calle Italia 13-21 - Pol. Ind. Pla de Llerona - 08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona (Spain) - Tel. + 34 937 017 200 - Fax: + 34 937 017 248 - www.parex.es