

312 LANKO AIR

Aireante para morteros

LO + DESTACADO

- Mejora la trabajabilidad de los morteros
- Reduce el agua de amasado
- Evita la segregación

Aditivo inclusor de aire para conferir trabajabilidad a los morteros

PROPIEDADES

- Evita la segregación dando mayor cohesión y adherencia al mortero.
- Reduce ligeramente el agua de amasado del mortero y como consecuencia éste adquiere mayor resistencia.
- Las burbujas de aire ocluidas de forma regular en la masa del mortero hacen que aumente la resistencia al hielo-deshielo.
- Evita problemas de compatibilidad cemento/arena/aditivos.

APLICACIONES

Lugar de aplicación:

- Interior y exterior.
- Apto para todo tipo de morteros realizados con cementos Portland.

DATOS TÉCNICOS (*)

Color:	Líquido amarillento
Densidad:	1,00 ± 0,1 kg/L
pH:	7 ± 1
Residuo seco:	3,5 ± 1%
Punto de congelación:	0°C
Solubilidad en agua:	Total
Contenido en cloruros:	Exento
Temperatura de aplicación:	Desde 5 hasta 35°C

(*)Datos en condiciones de laboratorio 20°C y 55% de humedad relativa. Valores aproximados. Para más información consulte con nuestro Departamento Técnico.



312 LANKOAIR

Aireante para morteros

■ MODO DE EMPLEO

Preparación del producto:

- Agregar 312 LANKOAIR al agua de amasado.
- La cantidad de agua de amasado debe determinarse en función de la trabajabilidad deseada.

■ RECOMENDACIONES

- La manipulación no es peligrosa.
- No es apto para cemento aluminoso.
- En caso de hielo el producto conserva sus propiedades una vez descongelado y homogeneizado.



■ CONSUMO

Entre 0,1 y 0,5 kg por cada 100 kg de cemento

■ PRESENTACIÓN

Garrafa de 5 kg (palet 84 Uds.)
Garrafa de 25 kg (palet 24 Uds.)

■ ALMACENAMIENTO

12 meses en sus envases cerrados y resguardados de la intemperie

■ HOMOLOGACIÓN

- Garantía fabricante
- Para más información consultar la ficha de seguridad del producto.

sat

Servicio de Asistencia Técnica
901 215 215

Parex informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: www.parex.es

NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREX MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior. PAREX MORTEROS S.A.U. – Calle Italia 13-21 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona (Spain) – Tel. + 34 937 017 200 – Fax: + 34 937 017 248 – www.parex.es