

341

LANKODESCO D

Aceite desencofrante

LO + DESTACADO

- No emulsionable en agua
- Todo tipo de encofrados

Desencofrante del hormigón no emulsionable en agua, para moldes de madera, hierro, plástico o yeso

PROPIEDADES

- Líquido desencofrante del hormigón no emulsionable en agua.
- Forma una superficie protectora sobre los moldes.
- Evita el desgaste de los moldes.

APLICACIONES

Lugar de aplicación:

- Interior y exterior.
- Horizontal y vertical.

Soportes:

- Encofrados: hierro, plástico y madera.

DATOS TÉCNICOS (*)

Color:	_____	Líquido aceitoso color ámbar
Densidad:	_____	0,90 ± 0,1 kg/L
pH:	_____	7 ± 1
Solubilidad en agua:	_____	Insoluble
Temperatura de aplicación:	_____	Desde 5 hasta 35°C

(*)Datos en condiciones de laboratorio 20°C y 55% de humedad relativa. Valores aproximados. Para más información consulte con nuestro Departamento Técnico.



341

LANKODESCO D

Aceite desencofrante

■ MODO DE EMPLEO

Herramientas:

- Brocha, rodillo, pulverizador, guantes y gafas protectoras.

Preparación del encofrado:

- Cuidar al máximo la limpieza de moldes para evitar posibles manchas en el hormigón.
- En los moldes o encofrados de hierro es necesaria la eliminación absoluta del óxido.
- Hay que comprobar en los moldes de madera nueva la inexistencia de resinas que colorean y manchen el hormigón.
- Asegurar previamente con ensayos que los moldes reúnen las condiciones debidas.
- Los moldes deben estar secos y limpios.

Aplicación:

- Aplicar sobre el encofrado una sola mano de 341 LANKODESCO D en capa fina mediante una brocha, rodillo, o pulverizador.
- Una vez preparado el encofrado, puede verterse el hormigón inmediatamente, o trascurrido cierto tiempo.
- Limpiar los utensilios de la aplicación con disolvente, gasolina, o gas-oil al término del servicio.
- 341 LANKODESCO D debe aplicarse cada vez que tengan que usarse los moldes o encofrados.
- **Moldes de hierro:**
 - Desencofrado muy fácil. La plancha de acero aparece completamente limpia y sin adherencia de mortero.
- **Moldes de madera:**
 - Desencofrado fácil. Pueden quedar a veces partículas de cemento superficial que se eliminan con un simple barrido.
- **Moldes de P.V.C. semirígido:**
 - Desencofrado fácil, sin residuos de ningún tipo.
- **Moldes de yeso u hormigón:**
 - Si las superficies son suficientemente lisas, el desencofrado es bueno, sin dejar adherencias. En los de yeso es conveniente que quede ligeramente impregnado en las primeras aplicaciones.

■ RECOMENDACIONES

- No utilizar con cemento aluminoso.
- Durante la manipulación se recomienda el uso de guantes y gafas protectoras.
- Evitar el contacto con la piel.
- No diluir, emplear 350 LANKODESCO H.



■ CONSUMO

Sobre hierro y P.V.C.
Semirígido: 14-20 m²/Lt
Sobre madera, yeso u
hormigón: 7-8 m²/Lt

■ PRESENTACIÓN

Garrafas de 25 L
Palet de 24 Uds

■ ALMACENAMIENTO

12 meses en sus envases
cerrados y resguardados de
la intemperie

■ HOMOLOGACIÓN

- Garantía fabricante

■ Para más información
consultar la ficha de
seguridad del producto.

sat

Servicio de Asistencia Técnica
901 215 215

Parex informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: www.parex.es

NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREX MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior. PAREX MORTEROS S.A.U. – Calle Italia 13-21 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona (Spain) – Tel. + 34 937 017 200 – Fax: + 34 937 017 248 – www.parex.es