

# 350

## LANKODESCO H

### Aceite desencofrante emulsionable en agua

## LO + DESTACADO

- Emulsionable en agua
- Encofrados de hierro y madera

**Aditivo líquido desencofrante del hormigón emulsionable en agua, para moldes de hierro y madera**

#### PROPIEDADES

- Impide que el hormigón se pegue a los encofrados.
- No colorea ni mancha el hormigón, aunque no es recomendable para hormigones vistos con cemento blanco.
- Totalmente miscible en agua.

#### APLICACIONES

**Lugar de aplicación:**

- Interior y exterior.
- Horizontal y vertical.

**Soportes:**

- Encofrados de hierro y madera.

#### DATOS TÉCNICOS (\*)

Color:	_____	Líquido aceitoso color ámbar
Color emulsión:	_____	Lechoso
Densidad:	_____	0,90 ± 0,1 kg/L
pH:	_____	7 ± 1
Solubilidad en agua:	_____	Emulsionable
Temperatura de aplicación:	_____	Desde 5 hasta 35°C

(\*)Datos en condiciones de laboratorio 20°C y 55% de humedad relativa. Valores aproximados. Para más información consulte con nuestro Departamento Técnico.



# 350 LANKODESCO H

## Aceite desencofrante emulsionable en agua

### ■ MODO DE EMPLEO

#### Herramientas:

- Brocha, rodillo, guantes y gafas protectoras.

#### Preparación del encofrado:

- Los moldes y encofrados deben estar totalmente secos limpios de cualquier grasa, suciedad u otros productos desencofrantes usados anteriormente.
- Eliminar los restos adheridos de hormigón o polvo de cemento.
- En los moldes o encofrados de hierro es necesaria la eliminación absoluta del óxido.
- Hay que comprobar en los moldes de madera nueva, la inexistencia de resinas que colorean y manchen el hormigón.
- Asegurar previamente con ensayos que los moldes reúnen las condiciones debidas.

#### Preparación del producto:

- Dosificación de agua: 1/1 - 1/5
- Tiempo de mezcla:  $\pm$  5 min hasta conseguir una emulsión homogénea (blanca lechosa).
- Remover periódicamente para asegurar la consistencia de la emulsión.

#### Aplicación del producto:

- Aplicar sobre el encofrado una sola mano de 350 LANKODESCO H en capa fina, mediante una brocha o rodillo.
- Una vez preparado el encofrado, puede verterse el hormigón.
- 350 LANKODESCO H debe aplicarse cada vez que tengan que usarse los moldes o encofrados.

#### • Moldes de hierro:

- La primera aplicación debe realizarse con el producto puro. (En aplicaciones sucesivas se puede ir diluyendo con cantidades crecientes en agua (1/2 ó 1/3). Se podrá llegar a diluciones de hasta 1/4 ó de 1/5.

#### • Moldes de madera:

- La primera aplicación se hará con la mezcla 1/1 ó 1/2 con agua. (En aplicaciones sucesivas se hará con diluciones hasta una relación máxima de 1/9 ó 1/10 en volumen, según tipo de madera, diseño de los moldes...).

#### • Limpieza de moldes y encofrados:

- Después de desencofrar se dejarán secar los moldes.
- Una vez secos se pueden limpiar con un paño, cepillo, escoba, etc., frotando la superficie para desprender cualquier resto de polvo de cemento que hubiera quedado adherido.

### ■ RECOMENDACIONES

- Agitar el producto antes de su aplicación, para evitar segregaciones.
- Durante la manipulación se recomienda el uso de guantes y gafas protectoras. Evitar el contacto con la piel.
- Los moldes tratados no pueden estar expuestos a la lluvia, pues el agua dispersaría el producto, dejando el molde sin película desencofrante.
- La mejor mezcla debe ser estudiada en cada ocasión.



#### ■ CONSUMO

Sobre hierro: 14-20 m<sup>2</sup>/kg  
Sobre madera, yeso u hormigón: 7-8 m<sup>2</sup>/kg

#### ■ PRESENTACIÓN

Garrafa de 5 Kg  
(palet 84 Uds)  
Garrafa de 25 Kg  
(palet 24 Uds)

#### ■ ALMACENAMIENTO

12 meses en sus envases cerrados y resguardados de la intemperie

#### ■ HOMOLOGACIÓN

- Garantía fabricante

■ Para más información consultar la ficha de seguridad del producto.

# sat

Servicio de Asistencia Técnica  
**901 215 215**

Parex informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: [www.parex.es](http://www.parex.es)

NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREX MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior. PAREX MORTEROS S.A.U. - Calle Italia 13-21 - Pol. Ind. Pla de Llerona - 08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona (Spain) - Tel. + 34 937 017 200 - Fax: + 34 937 017 248 - [www.parex.es](http://www.parex.es)