

# 711

## LANKOSTONE POSE MB

Micro hormigón para pavimentación urbana con retracción compensada.

Mortero especialmente formulado como cama de asiento de pavimento de adoquín y losa..

### PROPIEDADES

- Resistencias mecánicas elevadas.
- Componentes activos a base de ligantes hidráulicos, sin cloruros ni partículas metálicas.
- Polvo gris listo para amasar, formulado en base a cementos especiales, áridos seleccionados y aditivos.
- Conforme a la norma NF P98-335 "Calzadas Urbanas. Aplicación de adoquines y losas de hormigón, de adoquines en terracota y de adoquines y losas de piedra natural"
- Granulometría de 0 a 10 mm.

### APLICACIONES

#### Lugar de aplicación:

- Lecho para la colocación de adoquines y losas.

Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación diferente a las especificadas.

#### Soportes:

- Cemento, hormigón, hormigón bituminosos de altas prestaciones.

### DATOS TÉCNICOS(\*)

Densidad del producto endurecido	2,2 kg/cm <sup>3</sup>
Fraguado (inicio - fin) 20°C	2h 30min - 3h 30min
Adherencia a 28 días (MPa) Soporte de hormigón	> 1,5
Puesta en servicio	

Tráfico Peatonal	24 hs
Tráfico Ligero	48 hs
Tráfico Pesado	4 días

Sellado por colado de juntas con 715 Lankostone Joint:

	5°C	20°C	30°C
Tiempo espera	24 hs	12 hs	12 hs

Resistencias mecánicas (MPa):

	Compresión
1 día	20
7 días	40
28 días	55

## LO + DESTACADO

- Resistencias mecánicas elevadas.
- Excelente trabajabilidad
- Resistente a las heladas
- Conforme a la norma NF P98-335



# 711 LANKOSTONE POSE MB

Micro hormigón para pavimentación urbana  
con retracción compensada.

## MODO DE EMPLEO

### Herramientas:

- Hormigonera o amasadora de morteros.

### Preparación del soporte:

- Los soportes deben ser limpios, sanos, cohesivos, resistentes y limpios de partículas no adheridas.
- Lijar si es necesario.
- Humedecer el soporte.
- En el caso de hormigón bituminosos de altas prestaciones debe lavarse el soporte con agua a alta presión 24 horas antes de la aplicación.

### Preparación del producto:

- Amasado:
  - Dosificación de agua: 1,8 - 2,2 L/saco. Mezclar con ayuda de una hormigonera o mecánicamente con una amasadora de morteros a velocidad lenta (300-500 t/ min).
  - Tiempo amasado: 3 min hasta conseguir un micro-hormigón homogénea.
  - Tiempo de reposo: 3 min.
  - Nunca debe reamarse ni añadir agua para reactivarlo.
- Tiempo útil de trabajo:
  - ± 1 hora a 20°C.

### Aplicación del producto:

- Humedecer el soporte. Establecer una cama según el tipo de adoquín
- El espesor debe estar entre 3 y 10 cm. Reglear los adoquines.
- Bloquear si es necesario las esquinas con una masilla del tipo Lanko 534.
- Dejar endurecer el producto al menos 12 horas antes de rellenar las juntas.
- Rellenar las juntas con 715 Lankostone Joint.

## RECOMENDACIONES

- No aplicar sobre soportes helados o en curso de deshielo.
- Temperatura límite de uso: 5 a 35 °C
- No mezclar con otros ligantes hidráulicos
- No añadir ni arena ni aditivos.
- Para más información consultar la ficha de seguridad del producto.
- Aplicar una barbotina de 753 COTELATEX sobre el soporte limpio y saneado previo vertido 711 LANKOSTONE POSE MB.



### CONSUMO

Saco de 25 kg = 12 L de volumen.

### PRESENTACIÓN

Saco de 25 kg  
Palet 48 sacos (1200 kg).

### PRESENTACIÓN

12 meses en sus envases cerrados y resguardados de la intemperie

### HOMOLOGACIÓN

- Garantía fabricante

Para más información consultar la ficha de seguridad del producto

# sat

Servicio Asistencia Técnica

901 215 215

Parexgroup informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra.

Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: [www.parex-group.es](http://www.parex-group.es)

Revisión: Feb-2015

NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior.