

## JUNTAS DECORATIVAS PARA CERÁMICA



### LO DESTACADO

- Alta resistencia química
- Rejuntado y alicatado
- Junta: entre 5- 10 mm
- Alta resistencia a la abrasión y a la corrosión
- EN 13888: RG
- EN 12004: R2



## MASILLA EPOXI COLOREADA ANTIÁCIDA PARA LA COLOCACIÓN Y SELLADO DE CERÁMICA

Masilla epoxi coloreada para la colocación y sellado de todo tipo de piezas cerámicas en pavimentos y revestimientos, exterior e interior de alta resistencia química.

### PROPIEDADES

- Excelente adherencia.
- Alta resistencia mecánica.
- Elevada resistencia química.
- Inalterable al agua y a derivados del petróleo.
- Alta resistencia a la abrasión y a la corrosión.

### APLICACIONES

#### Lugar de aplicación:

- Interior y exterior.
- Pavimentos y revestimientos.
- Hospitales, industria química, laboratorios y clínicas; piscinas y similares.

#### Tipo de revestimiento:

- Todo tipo de piezas cerámicas.

### DATOS TÉCNICOS

Aspecto de la base:	Blanco, gris o negro
Aspecto del reactor:	Amarillento
Aspecto de la mezcla:	Blanco, gris o negro
Densidad de la mezcla:	1,65 ± 0,1 kg/ L
Tiempo de vida de la mezcla:	1 h a 20°C
Tiempo de endurecimiento:	24 horas
Temperatura de aplicación:	Desde +12°C hasta +30°C
Clasificación segun EN 12004	R2
Clasificación segun EN 13888	RG

#### Resistencia a los químicos:

	Conc	Permanente		Esporádicos	
		20°C	50°C	20°C	50°C
Acético	2,5%	(+)	(+)	+	(+)
Clorhídrico	37%	+	(+)	+	(+)
Fosfórico	50%	+	(+)	+	(+)
Sulfúrico	1,5%	+	+	+	+
Sosa cáustica	50%	+	+	+	(+)
Acetona		-	-	(+)	-
Metanol		+	(+)	+	+
Gasóleo		+	+	+	+
Aceite motor		+	+	+	+

(\*) Datos en condiciones de laboratorio 23 ± 2°C y 50 ± 5% de humedad relativa. Valores aproximados. Para más información consulte con nuestro Departamento Técnico.

#### CONSUMO APROXIMADO

0,5 - 2,4 kg / m<sup>2</sup> (ver tabla)

#### PRESENTACIÓN

Kit de 5 kg  
Palet de 45 botes (225 kg)  
Colores: blanco, gris, negro

#### ALMACENAMIENTO

12 meses en sus envases cerrados y resguardados de la intemperie

#### HOMOLOGACIÓN

- Garantía fabricante
- Marcado CE segun EN 12004
- EN 12004: R2
- EN 13888: R2

SAT - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (900 907 070): Parexgroup informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: [www.parex-group.es](http://www.parex-group.es)

NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior.

### MODO DE EMPLEO

#### Herramientas:

- Batidora eléctrica (500 rpm).
- Llama de caucho, espátula, esponja.
- Llama dentada

#### Preparación de soporte:

##### Para el alicatado:

- Los soportes deberán ser resistentes, sanos, limpios, sin polvo y exentos de trazas de aceite, pintura, yeso y lechada.
- No deberán tener exceso de humedad ni estar helados.

##### Para el rejuntado:

- Asegurarse de que no hay exceso de cemento cola en las juntas.
- Comprobar que la zona a rejuntar esté seca, y limpia de polvo y grasa.
- Proteger las baldosas de alta porosidad o rugosidad para evitar manchas

#### Preparación del producto:

##### Mezcla:

- Verter todo el contenido del componente Endurecedor sobre el componente Base y mezclar mecánicamente.
- Tiempo de mezcla: ± 3 min. hasta conseguir una pasta uniforme.

##### Tiempo útil de trabajo:

- Aplicar la junta durante los 30 minutos posteriores a la mezcla.
- El tiempo dependerá de las condiciones ambientales (humedad y temperatura).

#### Aplicación del producto:

##### Para el alicatado:

- Extender sobre el soporte, peinar con llama dentada.
- Colocar y aplastar las baldosas para romper el surco.
- Alinear las baldosas utilizando las crucetas.

##### Para el rejuntado:

- Rellenar las juntas con la llama de caucho extendiendo el producto en diagonal.
- Limpiar con una esponja húmeda con agua caliente a partir de los 30 minutos de la aplicación y antes de 2 horas.

### RECOMENDACIONES

- No aplicar sobre soportes helados o en caso de deshielo.
- No aplicar sobre soportes húmedos.
- Dejar transcurrir entre 24 y 48 horas, desde la colocación del pavimento o revestimiento.
- Utilizar guantes de goma y gafas para su manipulación.
- Aplicar a temperaturas de 12°C hasta 30°C.

### CONSUMO

Está en función de las dimensiones de la junta de sellado teniendo en cuenta la densidad que es de 1,65Kg/L.

$$\text{Consumo en Kg/m}^2 = \frac{(A + B)}{(A \times B)} \times C \times D \times 1,5$$

**A** = Largo de baldosa (en mm)

**B** = Ancho de baldosa (en mm)

**C** = Espesor de baldosa (en mm)

**D** = Ancho de junta (en mm)

#### Consumo indicativo en Kg/m<sup>2</sup>:

Dimensiones baldosa (mm)	Ancho de junta	
	8 mm	10 mm
120 x 240 x 12	2,0	2,4
250 x 250 x 12	1,3	1,6
300 x 300 x 10	0,9	1,1
330 x 330 x 10	0,8	1,0
400 x 400 x 10	0,7	0,8
600 x 600 x 12	0,5	0,7

SAT - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (900 907 070): Parexgroup informa y asesora a las empresas que lo solicitan, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: [www.parex-group.es](http://www.parex-group.es)

**NOTA IMPORTANTE:** Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior.